

# Basic Hydro Roll



## KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Technical Data Sheet

### Basic Hydro Roll

#### PARAMETRY TECHNICZNE

- Odporność na cykliczne obciążenie skupione (0,5kN)  $\leq 1,8\text{mm}$
- Kolor zgodnie z zamówieniem
- Odporność na obciążenie skupione 24h (2kN)  $\leq 1,5\text{mm}$
- Zdolność kompensacji nierówności podłoża  $\leq 3,0\text{mm}$
- Nasiąkliwość wodą (28 dni)  $\leq 2,0\%$
- Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego  $\Delta L_w \geq 16\text{dB}$
- Obciążenie skupione  $1,5\text{kN}$

## ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-4289/2013

Atest Higieniczny – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Grubość			
3 mm+50 $\mu\text{m}$	15 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>	180 m <sup>2</sup>

#### CHARAKTERYSTYKA

Basic Hydro Roll to produkt dwuwarstwowy, łączący zalety pianki polietylenowej i folii paroizolacyjnej o grubości 50  $\mu\text{m}$ . Stanowi pierwszą warstwę izolującą podłogę przed napływem wilgoci i pojawieniem się pleśni.

#### ZASTOSOWANIE

Maty z pianki polietylenowej stosuje się pod panele laminowane i podłogi drewniane w celu zwiększenia izolacyjności akustycznej, oraz wyrównania i skompensowania nierówności powierzchni posadzki.

#### PRZECHOWYWANIE

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w normalnych warunkach magazynowych. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

#### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie podlega obowiązkowi znakowania na podstawie polskich i europejskich przepisów o materiałach niebezpiecznych.

#### PRODUCENT

Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne  
Dariusz Bogdan Niewiński  
19-300 Ełk  
ul. Strefowa 2  
Tel. +48 87 620 99 00  
Fax. +48 87 620 99 88