




Basic Izopar

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Technical Data Sheet

Folia paroizolacyjna Basic Izopar



PARAMETRY TECHNICZNE

- Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/ w poprzek min.8/min. 6 [mPa]
- Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż/ w poprzek min. 150%
- Wytrzymałość na rozdzielanie wzdłuż/ w poprzek min. 40 [N]
- Wytrzymałość złącza min. 60/65 [N]
- Odporność na uderzenie spełnia wymagania
- Opór dyfuzyjny pary wodnej min.3,9x10¹¹ [(m² *s*Pa)/kg]
- Wodoszczelność przy 2 kPa spełnia wymagania
- Trwałość po starzeniu sztucznym spełnia wymagania
- Odporność na działanie alkaidów npd
- Reakcja na ogień [klasa] -F

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI

PN-EN 13984:2006 +A1:2007

- ITB – Raport z badań nr LO 1146/08/1; LO 1146/08/2

WYMIARY

Grubość			
0,2 mm	12 m ²	156 m ²	6552 m ²
0,2 mm	18 m ²	162 m ²	6804 m ²
0,2 mm	30 m ²	150 m ²	6300 m ²

CHARAKTERYSTYKA

Izolacja paroszczelna wykonana z polietylenu służy do wykładania posadzek, ścian stropów, dachów zabezpieczająca przegrody budowlane przed powstawaniem zawilgoceń wywołanych wykraplaniami się przenikającej do wnętrza pary wodnej. Produkt asygnowany jest znakiem CE i został wykonany zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 13984:2006+A1:2007.

ZASTOSOWANIE

Warstwa paroszczelna w konstrukcji ścian i stropów.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w normalnych warunkach magazynowych. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie podlega obowiązkowi znakowania na podstawie polskich i europejskich przepisów o materiałach niebezpiecznych.

PRODUCENT

Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Dariusz Bogdan Niewiński
19-300 Ełk
ul. Strefowa 2
Tel. +48 87 620 99 00
Fax. +48 87 620 99 88

Cezar®

Perfekcja w każdym calu