

Expert Matt

maty z ekstrudowanego polistyrenu XPS




KLASYFIKACJA

Aprobata techniczna: AT-15-8898/2012

Deklaracja zgodności: 01/S/2012

Atest higieniczny: 40/322/44/2012

Grubość: 3 mm



PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Wartość	Norma
Nasiąkliwość wodą przy długoterminowym (28 dni) całkowitym zanurzeniu	%	$\leq 1,0$	PN-EN 12087:2000 (metoda 2A)
Odporność na chwilowe obciążenie skupione	mm	$\leq 1,0$	ZUAT – 15/VIII.21/2008
Odporność na cykliczne obciążenie skupione	mm	$\leq 0,5$	ZUAT – 15/VIII.21/2008
Wskaźnik ważony zmniejszenia poziomu uderzeniowego ΔL_w	dB	≥ 18	PN-EN ISO 10140-3:2011; PN-EN ISO 717-2:1999
Zdolność kompensacji nierówności podłoża	mm	$\leq 2,5$	ZUAT – 15/VIII.21/2008

WYMIARY I PAKOWANIE

Wymiary [mm]	m ² /opak.	m ² /kart.	m ² /pal.	Waga brutto paleta [kg]
5200x1070x660	5	95	760	96

1. Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniu zbiorczym. Wymiary 5200x1070x660 mm

CHARAKTERYSTYKA

Wyrób o kształcie prostokąta. Jedna powierzchnia jest gładka, a druga rowkowa równolegle do szerokości. Barwa w odcieniu koloru niebieskiego.

ZASTOSOWANIE

Maty Cezar są przeznaczone do wykonywania podkładów bezpośrednio pod posadzki pływające w celu wyrównania nieówności podłoża przed ułożeniem posadzek z laminowanych elementów posadzkowych z tworzywa drzewnych, tzw. paneli lub z elementów warstwowych z drewna i materiałów drewnopodobnych oraz jako warstwa tłumiąca.

PRZECHOWYWANIE

Maty powinny być przechowywane w opakowaniach firmowych, w pomieszczeniach nie przeznaczonych do przechowywania rozpuszczalników organicznych, w miejscach nie narażonych na przegrzanie i naświetlenie światłem dziennym. Opakowanie należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.

TRANSPORT

Maty powinny być transportowane w opakowaniach firmowych, zgodnie z krajowymi przepisami transportowymi. Ładunek powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i przegrzaniem.

PRODUCENT

Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Dariusz Bogdan Niewiński
19-300 Ełk
ul. Strefowa 2
Tel. +48 87 620 99 00
Fax. +48 87 620 99 88

Cezar®

Perfekcja w każdym calu

Expert Matt

maty z ekstrudowanego polistyrenu XPS




KLASYFIKACJA

Aprobata techniczna: AT-15-8898/2012

Deklaracja zgodności: 01/S/2012

Atest higieniczny: 40/322/44/2012

Grubość: 5 mm



PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Wartość	Norma
Nasiąkliwość wodą przy długoterminowym (28 dni) całkowitym zanurzeniu	%	≤ 1,0	PN-EN 12087:2000 (metoda 2A)
Odporność na chwilowe obciążenie skupione	mm	≤ 1,5	ZUAT – 15/VIII.21/2008
Odporność na cykliczne obciążenie skupione	mm	≤ 1,0	ZUAT – 15/VIII.21/2008
Wskaźnik ważony zmniejszenia poziomu uderzeniowego ΔLw	dB	≥ 18	PN-EN ISO 10140-3:2011; PN-EN ISO 717-2:1999
Zdolność kompensacji nierówności podłoża	mm	≤ 4,0	ZUAT – 15/VIII.21/2008

WYMIARY I PAKOWANIE

Wymiary [mm]	m ² /opak.	m ² /kart.	m ² /pal.	Waga brutto paleta [kg]
5200x1070x660	5	95	760	96

1. Produkt dostępny wyłącznie w opakowaniu zbiorczym. Wymiary 5200x1070x660 mm

CHARAKTERYSTYKA

Wyrób o kształcie prostokąta. Jedna powierzchnia jest gładka, a druga rowkowana równolegle do szerokości. Barwa w odcieniu koloru niebieskiego.

ZASTOSOWANIE

Maty Cezar są przeznaczone do wykonywania podkładów bezpośrednio pod posadzki pływające w celu wyrównania nieówności podłoża przed ułożeniem posadzek z laminowanych elementów posadzkowych z tworzywa drzewnych, tzw. paneli lub z elementów warstwowych z drewna i materiałów drewnopodobnych oraz jako warstwa tłumiąca.

PRZECHOWYWANIE

Maty powinny być przechowywane w opakowaniach firmowych, w pomieszczeniach nie przeznaczonych do przechowywania rozpuszczalników organicznych, w miejscach nie narażonych na przegrzanie i naświetlenie światłem dziennym. Opakowanie należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.

TRANSPORT

Maty powinny być transportowane w opakowaniach firmowych, zgodnie z krajowymi przepisami transportowymi. Ładunek powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i przegrzaniem.

PRODUCENT

Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Dariusz Bogdan Niewiński
19-300 Ełk
ul. Strefowa 2
Tel. +48 87 620 99 00
Fax. +48 87 620 99 88

Cezar[®]

Perfekcja w każdym calu